

BARDIGLIO

Massa volumica apparente <i>Unit volume (density)</i>	2672 Kg/m ³
Coefficiente d'imbibizione <i>Imbibition coefficient</i>	3,27%
Resistenza a compressione <i>Compressive strenght</i>	1372 Kg/cm ²
Resistenza alla flessione <i>Bending strenght</i>	174 Kg/cm ²
Coefficiente di dilatazione termica <i>Termal expansion coefficient</i>	0,0042 mm/m °C
Resistenza all'usura per attrito radente <i>Surface friction resistance</i>	0,29 mm

I dati tecnici, provenienti dai cavaatori, possono presentare imprecisioni o essere incompleti, vanno quindi considerati puramente indicativi. La MARGRAF Spa non si assume nessuna responsabilità in merito.

The technical data is submitted in good faith and provided from what we feel are reliable sources. However, we in no way certify to the accuracy of this information as it may be incomplete or inaccurate. This information should be considered as indicative in nature. MARGRAF Spa assumes no responsibility for any of the technical dta enclosed.