

BIANCO CARRARA C

Peso per unità di volume <i>Weight per unit of volume</i>	2735 / 2750 kg/m ³
Carico di rottura a compressione <i>Compressive strength after freezing</i>	1310 / 1340 kg/cm ²
Resistenza a flessione Bending strength	210 / 222 kg/cm ²
Coefficiente di dilatazione termica <i>Coef. Thermal expansion</i>	0,0075 mm/m°C
Coeff. Imbibizione (in peso) <i>Water absorption (by weight)</i>	0,12 / 0,14%
Usura per attrito radente <i>Abrasion resistance</i>	0,65 mm

I dati tecnici, provenienti dai cavaatori, possono presentare imprecisioni o essere incompleti, vanno quindi considerati puramente indicativi. La MARGRAF Spa non si assume nessuna responsabilità in merito.

The technical data is submitted in good faith and provided from what we feel are reliable sources. However, we in no way certify to the accuracy of this information as it may be incomplete or inaccurate. This information should be considered as indicative in nature. MARGRAF Spa assumes no responsibility for any of the technical data enclosed.