

**BIANCO GIOIA**

<b>Peso per unità di volume</b> <i>Weight per unit of volume</i>	2730 / 2760 kg/m <sup>3</sup>
<b>Carico di rottura a compressione</b> <i>Compressive strength after freezing</i>	1315 / 1350 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Resistenza a flessione</b> <b>Bending strength</b>	205 / 220 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Coefficiente di dilatazione termica</b> <i>Coef. Thermal expansion</i>	0,0066 mm/m°C
<b>Coeff. Imbibizione (in peso)</b> <i>Water absorption (by weight)</i>	0,10 / 0,12%
<b>Usura per attrito radente</b> <i>Abrasion resistance</i>	0,60 mm

**I dati tecnici, provenienti dai cavatori, possono presentare imprecisioni o essere incompleti, vanno quindi considerati puramente indicativi. La MARGRAF Spa non si assume nessuna responsabilità in merito.**

*The technical data is submitted in good faith and provided from what we feel are reliable sources. However, we in no way certify to the accuracy of this information as it may be incomplete or inaccurate. This information should be considered as indicative in nature. MARGRAF Spa assumes no responsibility for any of the technical data enclosed.*