

CALACATTA _____ **ASTM Test Method**

Resistenza a compressione <i>Compressive strength</i> C 170	MPa 83,87	psi 12161
Resistenza a flessione <i>Flexural strenght</i> C 880	MPa 10,14	Psi 1471
Coefficiente d'imbibizione <i>Water absorption</i> C 97	0,174%	
Densità <i>Bulk specific gravity</i> C 96	Kg/m³ 2704,4	lbs/ft³ 168,83
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance C 241	Valore della durezza all'abrasione Ha / Abrasive hardness value Ha 12,31	

Marble Institute of America.