

FIOR DI PESCO CARNICO® _____ ASTM Test Method

Resistenza a compressione <i>Compressive strength</i> C 170	MPa 82,97	psi 12031
Resistenza a flessione <i>Flexural strenght</i> C 880	MPa 3,1	Psi 450
Coefficiente d'imbibizione <i>Water absorption</i> C 97	0,058%	
Densità <i>Bulk specific gravity</i> C 96	Kg/m³ 2657,78	lbs/ft³ 165,92
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance C 241	Valore della durezza all'abrasione Ha / Abrasive hardness value Ha 23,74	

Marble Institute of America.