

MONACO LIGHT _____ ASTM Test Method

Resistenza a compressione <i>Compressive strength</i> C 170	MPa 76	psi 19096,5
Resistenza a flessione <i>Flexural strenght</i> C 880	MPa 9,34	Psi 1354,3
Coefficiente d'imbibizione <i>Water absorption</i> C 97	0,17%	
Densità <i>Bulk specific gravity</i> C 96	Kg/m³ 2703	lbs/ft³ 168,74
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance C 241	Valore della durezza all'abrasione Ha / Abrasive hardness value Ha 39,18	

I dati tecnici, provenienti dai cavaatori, possono presentare imprecisioni o essere incompleti, vanno quindi considerati puramente indicativi. La MARGRAF Spa non si assume nessuna responsabilità in merito.

The technical data is submitted in good faith and provided from what we feel are reliable sources. However, we in no way certify to the accuracy of this information as it may be incomplete or inaccurate. This information should be considered as indicative in nature. MARGRAF Spa assumes no responsibility for any of the technical dta enclosed.