

NERO MARQUINIA _____ **ASTM Test Method**

Resistenza a compressione <i>Compressive strength</i> C 170	MPa 118,87	psi 17236
Resistenza a flessione <i>Flexural strenght</i> C 880	MPa 9,95	Psi 1443
Coefficiente d'imbibizione <i>Water absorption</i> C 97	0,238%	
Densità <i>Bulk specific gravity</i> C 96	Kg/m³ 2695,75	lbs/ft³ 168,29
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance C 241	Valore della durezza all'abrasione Ha / Abrasive hardness value Ha 27,52	

Marble Institute of America.