

PIERRE BLUE

Massa volumica apparente <i>Apparent volume mass</i>	2687 Kg/m ³
Porosità aperta <i>Open porosity</i>	0,28%
Resistenza a flessione <i>Bending resistance</i>	16,70 MPa
Resistenza all'abrasione <i>Abrasion resistance</i>	2,87 mm/1000
Resistenza a compressione <i>Compression resistance</i>	157,90 MPa

I dati tecnici, provenienti dai cavaatori, possono presentare imprecisioni o essere incompleti, vanno quindi considerati puramente indicativi. La MARGRAF Spa non si assume nessuna responsabilità in merito.

The technical data is submitted in good faith and provided from what we feel are reliable sources. However, we in no way certify to the accuracy of this information as it may be incomplete or inaccurate. This information should be considered as indicative in nature. MARGRAF Spa assumes no responsibility for any of the technical data enclosed.