

**PIETRA DEL DESERTO**

<b>Massa Volumica apparente</b> <i>Bulk specific gravity</i>	2330 kg/ m <sup>3</sup>
<b>Coefficiente di assorbimento</b> <i>Absorption Coefficient</i>	4,20 %
<b>Resistenza a compressione</b> <i>Compressive strength</i>	<b>In stato secco / In dry state</b> 105 MPa  <b>In stato saturo d'acqua / in water saturated state</b> 97 MPa  <b>Dopo 25 cicli di gelo e disgelo / After 25 cycles freezing</b> 90,30 MPa
<b>Porosità</b> <i>Porosity</i>	13,70 %
<b>Coefficiente di abrasione</b> <i>Abrasion resistance</i>	4,7 – 5,4 %

**I dati tecnici, provenienti dai cavatori, possono presentare imprecisioni o essere incompleti, vanno quindi considerati puramente indicativi. La MARGRAF Spa non si assume nessuna responsabilità in merito.**

*The technical data is submitted in good faith and provided from what we feel are reliable sources. However, we in no way certify to the accuracy of this information as it may be incomplete or inaccurate. This information should be considered as indicative in nature. MARGRAF Spa assumes no responsibility for any of the technical data enclosed.*