

PIETRA SERENA

<b>Massa volumica apparente</b> <i>Unit volume (density)</i>	2519 Kg/m <sup>3</sup>
<b>Coefficiente d'imbibizione</b> <i>Imbibition coefficient</i>	2,15%
<b>Resistenza a compressione</b> <i>Compressive strenght</i>	106 MPa
<b>Resistenza alla flessione</b> <i>Bending strenght</i>	12 MPa
<b>Resistenza all'usura per attrito radente</b> <i>Surface friction resistance</i>	4,3 mm

**I dati tecnici, provenienti dai cavaatori, possono presentare imprecisioni o essere incompleti, vanno quindi considerati puramente indicativi. La MARGRAF Spa non si assume nessuna responsabilità in merito.**

*The technical data is submitted in good faith and provided from what we feel are reliable sources. However, we in no way certify to the accuracy of this information as it may be incomplete or inaccurate. This information should be considered as indicative in nature. MARGRAF Spa assumes no responsibility for any of the technical data enclosed.*