

ROSA PORTOGALLO LIGHT

Peso per unità di volume <i>Bulk density</i>	2717 Kg/m ³
Carico di rottura a compressione <i>Compressive strength</i>	1754 Kg/cm ²
Resistenza a flessione <i>Bending strength</i>	157 Kg/cm ²
Coeff. Imbibizione (in peso) <i>Water absorption (by weight)</i>	0,06 %

I dati tecnici, provenienti dai cavafori, possono presentare imprecisioni o essere incompleti, vanno quindi considerati puramente indicativi. La MARGRAF Spa non si assume nessuna responsabilità in merito.

The technical data is submitted in good faith and provided from what we feel are reliable sources. However, we in no way certify to the accuracy of this information as it may be incomplete or inaccurate. This information should be considered as indicative in nature. MARGRAF Spa assumes no responsibility for any of the technical data enclosed.