

ROSSO FRANCIA _____ **ASTM Test Method**

Resistenza a compressione <i>Compressive strength</i> C 170	MPa 111,23	psi 16129
Resistenza a flessione <i>Flexural strenght</i> C 880	MPa 9,81	Psi 1422
Coefficiente d'imbibizione <i>Water absorption</i> C 97	0,128%	
Densità <i>Bulk specific gravity</i> C 96	Kg/m³ 2473,89	lbs/ft³ 154,44
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance C 241	Valore della durezza all'abrasione Ha / Abrasive hardness value Ha 20,54	

I dati tecnici, provenienti dai cavatori, possono presentare imprecisioni o essere incompleti, vanno quindi considerati puramente indicativi. La MARGRAF Spa non si assume nessuna responsabilità in merito.

The technical data is submitted in good faith and provided from what we feel are reliable sources. However, we in no way certify to the accuracy of this information as it may be incomplete or inaccurate. This information should be considered as indicative in nature. MARGRAF Spa assumes no responsibility for any of the technical dta enclosed.