

**VERDE ALPI\_GRESSONEY**

<b>Peso per unità di volume</b> <i>Bulk density</i>	2685 - 2705 Kg/m <sup>3</sup>
<b>Carico di rottura a compressione</b> <i>Compressive strength</i>	1940 - 2040 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Resistenza a flessione</b> <i>Bending strength</i>	220 - 230 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Usura per attrito radente</b> <i>Abrasion resistance</i>	2,20 mm
<b>Coefficiente di dilatazione termica</b> <i>Coef. Thermal expansion</i>	0,0069 mm/m°C
<b>Coeff. Imbibizione (in peso)</b> <i>Water absorption (by weight)</i>	0,58 – 0,62 %

**I dati tecnici, provenienti dai cavatori, possono presentare imprecisioni o essere incompleti, vanno quindi considerati puramente indicativi. La MARGRAF Spa non si assume nessuna responsabilità in merito.**

*The technical data is submitted in good faith and provided from what we feel are reliable sources. However, we in no way certify to the accuracy of this information as it may be incomplete or inaccurate. This information should be considered as indicative in nature. MARGRAF Spa assumes no responsibility for any of the technical data enclosed.*